

Black Jack

Hidroizoliacinė juosta

— — Black Jack – tvirta, vandeniui nelaidi, savalipė hidroizoliacinė juosta. Juosta padengta aliuminio plėvele ir bituminiais klijais.

— — *Naudojimo sritys:* blizgių paviršių ir bituminių dangų remontas, stoglangių, latakų ir parapetų sandarinimas, stogo kraigo remontas, vamzdynų sandarinimas ir kt.

— — *Savybės ir privalumai:*

- universalus panaudojimas.
- gerai prisitaiko prie paviršiaus formos.
- atspari atmosferinių veiksnių poveikiui.
- lengva ir patogiu dirbti.

Techniniai duomenys*	
Juostos stiprumas	3,5 N/mm
Elastingumas - 15° temperatūroje	nėra įtrūkimų
Darbo temperatūros diapazonas	5° iki 40 °C
Svoris	1,4 kg/m ²
Sukibimo su gruntuotu betonu stiprumas	3,5 N/mm
Plėvelės storis	50 μm
Klijų sluoksnio storis	1,3 mm

*Visi rodikliai pagrįsti laboratoriniais bandymais.

Paviršius, prie kurio klijuojama juosta, turi būti neriebus, švarus ir sausas. Paviršių nuvalyti metaline šluotele. Akytą betono paviršių nugruntuoti. Esant šaltam orui ar sandėliuojant žemoje temperatūroje, juostos sukibimas su paviršiumi gali sumažėti. Kad juosta geriau prisiklijuotų, bituminius klijus pašildyti karšto oro pūtikliu.

— — *Naudojimas:* kad būtų užtikrintas sandarumas (sujungimo vietoje) hidroizoliacinės juostos užlaidos ilgis ≥ 25 mm. Juosta prispaudžiama prie sandarinamo (remontuojamo) paviršiaus. Voleliu pašalinamos susidariusios oro pūslelės.

— — *Sandėliavimas:* laikyti sausoje, vėsioje patalpoje.