

GOLDMIX

Plastiklis skiediniui

— — **Techninė specifikacija LST EN 934-3**

— — **GOLDMIX** – miltelių pavidalo, orą įtraukiantis, įmaišinis priedas (plastiklis), didinantis skiedinio ilgaamžiškumą ir atsparumą atmosferinių veiksnių poveikiui. Plastiklis Goldmix gali būti naudojamas su kitais plastifikuojančiais ir prieššaltiniais priedais.

— — **Naudojimo sritys:** mūro ir tinko skiediniai (keičia kalkes).

— — **Savybės ir privalumai:**

- gerina skiedinio struktūrą, rišimosi charakteristikas,
- gerina skiedinio sukibimą su paviršiais,
- didina skiedinio stiprumą (drėgname ir sausame būvyje),
- didina sukietėjusio skiedinio nepralaidumą vandeniui,
- didina atsparumą šalčiui, galimybė dirbti iki – 2 °C,
- mažina užmaišymui reikalingo vandens kiekį,
- skiedinys neišsisluoksniuoja, ilgiau išlaiko plastiškumą,
- keičia kalkes (išvengiama baltų druskų dėmių),
- produktą lengva dozuoti (maišeliai po 16 g.),
- mažėja skiedinio savikaina ir sandėliavimo plotas.

Techniniai rodikliai	
Agregatinė būsena	milteliai
Spalva	ruda
Chloridų kiekis	< 0,1 % masės
Šarmų kiekis	< 0,8 % masės
Korozijos poveikis	nėra

— — **Rekomenduojamas kiekis:** maišelis (16 g) plastiklio 50 kg cemento.

— — **Naudojimo būdas:** į maišyklę plastiklis pilamas kartu su užmaišymui reikalingu vandeniu arba iš anksto jį sumaišius su vandeniu. Plastiklis gali būti naudojamas kartu su kitais plastifikuojančiais ar prieššaltiniais priedais. Tikslu pasiekti maksimalų rezultatą, rekomenduojama paruošti kelis mišinius su skirtingu plastiklio kiekiu.

— — **Pakuotė:** plastikinis kibiras: 200 maišelių po 16 g. arba dėžutė po 30 vnt.

— — **Sandėliavimas:** originalioje pakuotėje, sausoje ir vėsioje patalpoje.